

SOFTBETON®: Festigkeits- und Dichteklassen ausgewählter Rezepturen

Eigenschaft	von	bis
Druckfestigkeit (N / mm ²)	1,5	8,5
Wärmeleitfähigkeit (λ_R) oder (W / mK)	0,05	0,12
Rohdichteklasse (Kg / dm ³)	0,25	0,65

- Höhere Druckfestigkeiten sind einstellbar
- Rohdichteklassen sind einstellbar
- Geringere Wärmeleitfähigkeiten sind einstellbar